pro clima EXTOSEAL® FINOC

de en fr

1

de Band ausrollen
Band in der erforderlichen Länge ausrollen.

en Roll out the tape
Roll out the tape to the required length and cut to size.

fr Dérouler la bande
Dérouler et découper la bande à la longueur souhaitée.

2

de Auf Wand verkleben
Band winklig falten und in die Wand/Boden-Ecke schieben. Erste Trennfolie Stück für Stück entfernen und Band Zug um Zug auf der Wand verkleben.

en Tape to the wall
Fold the tape at an angle and push into the corner of the wall/floor. Piece by piece, remove the first release paper and gradually stick tape to the wall.

fr Coller sur cloison
Plier la bande en coin et l'insérer dans le coin de cloison/plancher. Décoller pièce par pièce le premier film de séparation et coller simultanément sur la cloison.

3

de Auf Boden verkleben
Zweite Trennfolie nach und nach entfernen und Band Zug um Zug auf dem Boden verkleben.

en Tape to the floor
Piece by piece, remove the second release paper and gradually stick tape to the floor.

fr Coller sur le plancher
Décoller peu à peu le deuxième film de séparation et coller simultanément sur le plancher.

4

de Fest anreiben
Band an Wand und Boden fest anreiben. Besonders effektiv und händeschonend mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.

en Press on firmly
Firmly press tape onto wall and floor. The pressing aid pro clima PRESSFIX is particularly efficient and protects your hands.

fr Presser fermement
Presser fermement la bande sur la cloison et le plancher. Particulièrement efficace avec le produit de pression pro clima PRESSFIX.

PRESSFIX

5

de Verklebung auch auf Beton
EXTOSEAL FINOC kann auch direkt auf Beton geklebt werden. Falls erforderlich Untergrund mit TESCON PRIMER RP vergüten.

en Also adheres to concrete
EXTOSEAL FINOC can also be stuck directly onto concrete. Where necessary, prepare the subgrade with TESCON PRIMER RP.

fr Collage aussi sur le béton
EXTOSEAL FINOC peut aussi être collé directement sur le béton. Si nécessaire, appliquer TESCON PRIMER RP sur le support.

6

de Einsatz unter Fußpfette
Einsatz auch als Sperrschickt zum Schutz von Holzbauteilen, wie Schwellen oder Fußpfetten, gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Betonbauteilen (Bodenplatte, Ringanker, etc.).

en Application under eaves beam
Can also be used as a barrier layer to protect wooden parts such as thresholds or eaves beams, against increasing moisture from concrete parts (floorboard, tie beam, etc.).

fr Utilisation sous la panne inférieure
Utilisation aussi comme pour la protection des éléments de construction en bois, comme les solives ou les pannes inférieures, contre l'humidité ascendante des éléments de construction en béton (socle, armature en anneau, etc.).

Verarbeitungshinweise

de EXTOSEAL® FINOC

Feuchtedichtendes Absperrklebeband

- **Schützt Bauteile vor Wassereintritt: Wirkt wasserführend und absperrend gegen aufsteigende Feuchtigkeit**
- **Sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein**
- **Sehr dehnbare Trägerfolie mit besonders geringer Rückstellkraft: lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen**
- **Haftet auf mineralischen Untergründen**

Einsatzbereich Feuchtedichtendes Absperrband zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Rahmenbedingungen Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden. Zur Verarbeitung müssen Tag- und Nachttemperaturen >5 °C herrschen. Sollte die Anfangshaftung nicht befriedigend sein, kann das Band auf der grauen Butylkautschukseite mit einem Lösemittel (z. B. Testbenzin) angelöst werden. Das Lösemittel erhöht die Klebrigkeit des Butylkautschuks bei niedrigen Temperaturen. Das Band wirkt unter Wärmeeinwirkung selbstverschweißend abdichtend.

Untergründe Vor dem Verkleben sollten Untergründe mit einem Besen abgefegt bzw. mit einem Lappen abgewischt werden. Auf überfrorenen Untergründen ist die Verklebung nicht möglich. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergründe müssen ausreichend tragfähig sein. Dauerhafte Verklebung wird erreicht auf harten Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-, BFU-, MDF- und Holzfaser-Unterdeckplatten). Bei Holzfaser-Unterdeckplatten ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER RP erforderlich. Anschlüsse können an glatte, mineralische Untergründe nach Primer-Vorbehandlung hergestellt werden. Beste Ergebnisse für die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergründen erreicht. Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prüfen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.

Technik-Hotline
DE +49 (0) 62 02 - 27 82.45, +49 (0) 62 02 - 27 82.51, technik@proclima.de
CH +41 (0) 52 -543 05 50, +41 (0) 52 -543 05 51, technik@proclima.ch
AT +43 (0) 31 27 - 20 945, +43 (0) 31 27 - 20 945-23, office@harrer.at

Technische Daten:

Eigenschaft	Prüfnorm	Wert
Träger		Dehnbare PE-Trägerfolie
Material		Butylkautschuk
Trennlage		Silikonisierte PE-Folie
Farbe		Butylkautschuk: grau, Folie: grün
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	Ca. 1,9 kg/m²
Dicke	DIN EN 1849-2	Ca. 1,0 mm
Temperaturbeständigkeit		Dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei
Lagerung		Kühl und trocken

Lieferformen:

Art.-Nr.	EAN	Länge	Breite	VE	VE/Pal.	Gewicht (kg/VE)
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	11,5 kg
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	15,5 kg
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	11,5 kg

Application Guide

en EXTOSEAL® FINOC

Moisture adhesive sealing tape

- **Protects structural elements from water ingress: watertight and blocks rising damp**
- **Creates a secure bond: butyl rubber penetrates deep into the substrate**
- **Very elastic carrier foil with particularly low restoring forces: it can be flexibly adapted to surfaces and corners**
- **Bonds to mineral substrates**

Area of application Moisturetight barrier tape to seal under sills in timber structures, for joining wood-based panels to smooth mineral surfaces, to stick sub-roof panels one below the other (e.g. in grooves and transitions) and to bond these to adjoining structural elements.

Conditions The bonds should not be subjected to tensile strain.
Press firmly to secure the adhesive tape. Ensure there is sufficient back pressure. Windproof, airtight or rainproof seals can only be achieved on vapour retarding membranes, roof lining membranes or façade membranes that have been laid without folds or creases. To work with the tape, temperatures must be >5 °C during the day and night. If the initial bond is not satisfactory, a solvent (e.g. white spirits) may be applied to the grey butyl rubber side of the tape. The solvent increases the adhesiveness of the butyl rubber at low temperatures. The tape is self-bonding under the effect of heat.

Surfaces Before bonding, the substrate surface should be swept clean with a broom or wiped with a cloth. Bonding to frozen surfaces is not possible. The substrate material must be free of water-repellent substances (e.g. grease or silicone). Substrates must offer sufficient load-bearing capacity. A permanent bond is achieved on wood-based panels (chipboard, OSB and veneer plywood, MDF board and wood fibre sub-roof panels). Wood fibre sub-roof panels require pre-treatment with TESCON PRIMER RP. Joints to smooth mineral substrates are also possible following pre-treatment with primer. The best results for protecting the structure can be achieved on high-quality substrates. You are responsible for checking the suitability of the substrate. Adhesion tests are recommended.

Technic-Hotline
IE Ecological Building Systems Ltd. 00353 46 9432104, 00353 46 9432435, info@ecologicalbuildingsystems.com
UK Ecological Building Systems UK Ltd, 0044 05600 758025, 0044 05600 758026, info@ecologicalbuildingsystems.com
NZ Pro Clima NZ Limited, 0800 PRO CLIMA (0800 776 254), 04 385 4162, welcome@proclima.co.nz
USA Four Seven Five, NY 11231, + 1 718-622-1600, info@foursevenfive.com

Technical data:

Characteristic	Regulation	Value
Backing		Elastic PE carrier film
Material		Butyl rubber
Separation layer		Silicone-coated PE
Colour		Butyl rubber: grey, film: green
Mass per unit area	DIN EN 1849-2	About 1.9 kg/m²
Thickness	DIN EN 1849-2	About 1.0 mm
Temperature resistance		Permanently -20 °C/-4 °F to +80 °C/176 °F
Application temperature		+5 °C/41 °F to +35 °C/95 °F; frost-free nights
Storage		Cool and dry

Delivery Form:

Art.-Nr.	EAN	length	width	PU	PU/Pal.	weight (kg/PU)
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	11.5 kg
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	15.5 kg
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	11.5 kg

Made in Germany — developed and produced by pro clima

Mise en oeuvre

fr EXTOSEAL® FINOC

Bande adhésif d'arase imperméable

- **Protège les éléments contre la pénétration d'eau : Agit de manière à permettre l'écoulement de l'eau tout en bloquant les remontées**
- **Liaison sûre : Le caoutchouc butylique pénètre profondément dans le support**
- **Film support très souple et particulièrement étirable: convient pour adopter de manière flexible le support**
- **Adhère aux supports minéraux**

Domaine d'utilisation Ruban bloquant étanche à l'humidité en barrière anti-capillarité sous les lisses basses dans les constructions en bois, pour les raccords des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses, pour le collage des panneaux de sous-toiture entre-eux (noues et arêtiers par exemple) et leurs raccords aux éléments de construction adjacents.

Conditions générales Les collages ne peuvent pas être soumis systématiquement à une contrainte de traction. Frotter les rubans adhésifs pour qu'ils adhèrent bien. Veiller à une contre-pression suffisante. Les collages étanches à l'air, au vent et à la pluie sont seulement possibles moyennant une pose sans plis des frein-vapeurs ou des bandes de façade ou de sous-toiture. Pour le traitement, des températures de jour ou de nuit >5 °C doivent régner. Si l'adhérence de départ ne devait pas être suffisante, le ruban peut être dissout sur le côté gris du caoutchouc butyle à l'aide d'un dissolvant (par ex. white spirit). Le dissolvant augmente l'adhérence du caoutchouc butyle lors de basses températures. Le ruban a un effet autosoudant et étanche sous l'effet de la chaleur.

Sous-couches vant le collage, les sous-couches doivent être brossées avec un balai ou être essuyées avec un chiffon. Le traitement n'est pas possible sur des sous-couches gelées. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances anti-adhésives (p. ex. graisse ou silicone). Les surfaces doivent être suffisamment solides. Une adhérence durable s'obtient sur tous les panneaux dérivés du bois (panneaux d'agglomérés de sous-toiture, OSB et panneaux de contreplaqué) Pour le collage des panneaux de sous-toiture en fibres de bois, le pré-traitement avec TESCON PRIMER RP est nécessaire. Les raccords peuvent se faire avec des supports minéraux lisses après l'application d'un primaire. Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité. A l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation du support. Le cas échéant, il est recommandé d'effectuer des essais de collage.

Hotline-technique
FR pro clima France 0811 850 149, +49 (0) 62 02 - 27 82.51, technique@proclima.info
CH pro clima Suisse +41 (0) 52 -543 05 50, +41 (0) 52 -543 05 51, technik@proclima.ch
BE ISOPROC scrl +32 (0) 15 62 19 35, +32 (0) 15 62 39 36, technical@isoproc.be

Données techniques:

Propriété	Norme	Valeur
Support		Film support PE
Matériau		Caoutchouc butyle
Couche de séparation		Film PE siliconé
Couleur		Caoutchouc butyle : gris, Film : vert
Grammage	DIN EN 1849-2	Env. 1,9 kg/m²
Épaisseur	DIN EN 1849-2	Env. 1,0 mm
Résistance thermique		À long terme -20 °C à +80 °C
Température d'application		À partir de +5 °C jusque 35 °C, nuits sans gel
Stockage		Froid et sec

Conditionnement:

Art.-Nr.	EAN	Longueur	Largeur	UE	UE/Pal.	Poids (kg/UE)
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	11,5 kg
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	15,5 kg
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	11,5 kg

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

MOLL bauökologische Produkte GmbH • Rheintalstraße 35 - 43 • 68723 Schwetzingen • Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 • Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21 • eMail: info@proclima.com

pro clima®

pro clima **EXTOSEAL**® FINOC

nl it sl

1

nl Het band afrollen
Het band tot de gewenste lengte afrollen en afsnijden.

it Srotolare il nastro
Srotolare e tagliare il nastro nella lunghezza necessaria.

sl Odviti trak
Trak odviti v potrebni dolžini in odrezati.

2

nl Op de muur vastplakken
Het band in een hoek vouwen en in de hoek van de muur/vloer schuiven. De eerste afdekfolie stukje voor stukje verwijderen en het band stapsgewijs op de muur vastplakken.

it Incollare al muro
Piegare il nastro ad angolo e spingerlo nell'angolo muro/pavimento. Rimuovere la prima pellicola di separazione poco a poco e incollare il nastro pezzo per pezzo al muro.

sl Zlepljenje na steno
Trak prepogniti v obliko kotnika in ga potisniti v kot med zidom in tlemi. Kos za kosom odstraniti prvo ločilno folijo in nato trak s potezo za potezo nalepiti na zid.

3

nl Op vloer vastplakken
De tweede afdekfolie geleidelijk verwijderen en het band stapsgewijs op de vloer vastplakken.

it Incollare sul pavimento
Rimuovere la seconda pellicola di separazione poco a poco e incollare il nastro pezzo per pezzo sul pavimento.

sl Zlepljenje na tla
Drugo lo ilno folijo postopno odstraniti in trak s potezo za potezo zlepiti s tlemi.

4

nl Goed aanwrijven
Het band op de muur en vloer goed aanwrijven. Voor uiterst effectief en handvriendelijk vastwrijven gebruikt u de aandrukhulp pro clima PRESSFIX.

it Sfregare con forza
Sfregare con forza il nastro contro il muro e il pavimento. Risulta particolarmente efficace e pratico per le mani con l'aiuto dell'attrezzo per la lavorazione pro clima PRESSFIX.

sl Močno stisniti z glajenjem
Trak močno stisniti na steno in na tla z glajenjem. Sledniji postopek je še posebej učinkovit ter prijazen za roke, če ga izvedemo z gladilnim pripomočkom pro clima PRESSFIX.

PRESSFIX

5

nl Ook geschikt voor beton
EXTOSEAL FINOC kan ook rechtstreeks op beton worden vastgeplakt. De ondergrond zo nodig met TESCON PRIMER RP voorbehandelen.

it Incollaggio anche su calcestruzzo
EXTOSEAL FINOC può essere anche incollato su calcestruzzo. Se necessario utilizzare TESCON PRIMER RP sul supporto.

sl Zlepljenje tudi z betonom
EXTOSEAL FINOC je možno prilepiti tudi neposredno na beton. če je potrebno, izboljšati podlago s temeljnim premazom TESCON PRIMER RP.

6

nl Toepassing onder ringbalk
Ook toepassing als dampremmende laag ter bescherming van houten elementen zoals dorpels of ringbalken, tegen optrekkend vocht uit betonnen elementen (vloerplaat, betonnen ringbalk etc.).

it Impiego sotto l'arcareccio inferiore
Impiego anche come strato di barriere per la protezione di elementi edili in legno come soglie e arcarecci inferiori, conto l'umidità di risalita negli elementi in calcestruzzo (lastre di pavimentazione, cordoli di sommità etc.).

sl Uporaba pod kapno lego
Uporaba tudi kot zaporni sloj za zaščito lesenih gradbenih delov, kot so pragovi ali kapne lege, proti dvigu vlage iz betonskih gradbenih delov (talna plošča, zidna vez ipd.).

Toepassing

nl EXTOSEAL® FINOC

Vochtdichte afdichtingskleefband

- **Beschermt bouwelementen tegen binnendringend water: Werkt watergeleidend en afslui tend tegen opstijgend vocht**
- **Veilige verbinding: Butylrubber dringt diep in de ondergrond**
- **Zeer elastische dragerfolie met bijzonder geringe terugzetkrachten: Is flexibel aanpasbaar aan ondergronden en hoeken**
- **Hecht goed op minerale ondergronden**

Toepassing Vochtafdichtende afsluitband voor afdichting onder drempels in de houtbouw, voor aansluitingen van houtderivaatplaten op gladde minerale ondergronden, voor verlijming van onderdakplaten onderling (bijv. in killen en overgangen) en van hun aansluitingen op aangrenzende bouwelementen.

Randvoorwaarden De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen. Voor het aanbrengen moet de dag- en nachttemperatuur >5 °C bedragen. Mocht de beginhechting niet bevredigend zijn, kan de band op de grijze butylrubberzijde met een oplosmiddel (bijv. testbenzine) worden losgeweekt. Het oplosmiddel verhoogt de kleefkracht van het butylrubber bij lage temperaturen. De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.

Ondergronden Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden eerst met een bezem worden schoongeveegd of met een doek worden afgenomen. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende dragend zijn. Een duurzame verlijming wordt bereikt op harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten). Bij houtderivaat-onderdakplaten is voorbehandeling met TESCON PRIMER RP vereist. Aansluitingen zijn mogelijk op gladde minerale ondergronden na voorbehandeling met primer. De beste resultaten voor een veilige constructie worden bereikt op kwalitatief hoogwaardige ondergronden. De geschiktheid van de ondergrond dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd.

Techniek-Hotline
NL Warmteplan BV +31 (0) 57 55 64 805, +31 (0) 57 55 64 815, info@warmteplan.nl
BE ISOPROC scrl +32 (0) 15 62 19 35, +32 (0) 15 62 39 36, technical@isoproc.be

Technische gegevens:

Eigenschap	Normering	Waarde
Drager		Elastische PE dragerfolie
Materiaal		Butylrubber
Afdeklaag		Gesiliconiseerde PE-folie
Kleur		Butylrubber: grijs, Folie: groen
Oppervlaktegewicht	DIN EN 1849-2	Ca. 1,9 kg/m²
Dikte	DIN EN 1849-2	Ca. 1,0 mm
Temperatuurbestendigheid		Bestendig van -20 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur		Van +5 °C tot +35 °C; 's nachts vorstvrij
Opslag		Koel en droog

Leveringsvorm:

Art.-Nr.	EAN	Lengte	Breedte	VE	Doos/Pal.	Zwaarte (kg/VE)
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	11,5 kg
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	15,5 kg
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	11,5 kg

Applicazione

it EXTOSEAL® FINOC

Nastro adesivo impermeabile all'aqua

- **Protegge gli elementi edili dall'infiltrazione d'acqua: Ha una funzione drenante e di barriere contro l'umidità di risalita**
- **Giunzione sicura: Il caucciù butilico penetra a fondo nel supporto**
- **Pellicola di supporto molto flessibile con forze di richiamo particolarmente deboli: si adatta in modo flessibile sui supporti e negli angoli**
- **Aderisce a supporti minerali**

Campi d'impiego Nastro sigillante impermeabile all'umidità per l'impermeabilizzazione sottostante le soglie nelle costruzioni in legno, per giunzioni di pannelli di legno e derivati a supporti minerali lisci, per la giunzione di pannelli sottotetto tra di loro (ad es. in scanalature e punti di passaggio) così come per le giunzioni di questi ultimi a elementi edili adiacenti.

Condizioni generali Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. Premere con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Giunzioni impermeabili al vento e all'aria o sicure contro la pioggia possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore o le guaine sottotetto e per facciate siano posate senza pieghe. Per permettere la lavorazione, le temperature di giorno e di notte devono essere >5 °C. Nel caso in cui la tenuta iniziale non dovesse essere soddisfacente, la striscia sul lato grigio in caucciù butilico può essere disciolta con un solvente (per esempio acquaragia). Il solvente aumenta la collosità del caucciù butilico in presenza di basse temperature. Se sottoposta all'azione del calore, la striscia funziona come autosigillante.

Supporti Prima dell'incollaggio, pulire i supporti con una scopa o un panno.L'incollaggio su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente robusti. Si ottiene una giunzione duratura su pannelli di legno duro (truciolato, OSB e BFU, MDF e pannelli sottotetto in fibra di legno). Nel caso di incollaggio di pannelli sottotetto in fibra di legno è necessario il pretrattamento con TESCON PRIMER RP. Possono essere effettuate giunzioni su supporti lisci minerali in seguito a un pretrattamento con primer. I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità. La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.

Tecnici-Hotline
IT Naturalia-BAU +39 0473 499050, +39 0473 499060, info@naturalia-bau.it
CH pro clima Svizzera +41 (0) 52 -543 05 50, +41 (0) 52 -543 05 51, technik@proclima.ch

Dati tecnici:

Caratteristica	Regolamento	Valore
Supporto		Pellicola di supporto flessibile in PE
Materiale		Caucciù butilico con acrilato modificato
Strato di separazione		Pellicola siliconata in PE
Colore		Caucciù butilico: grigio, pellicola: verde
Peso per unità di superficie	DIN EN 1849-2	Ca. 1,9 kg/m²
Spessore	DIN EN 1849-2	Ca. 1,0 mm
Resistenza alla temperatura		A lungo termine da -20 °C fino a +80 °C
Temperatura di applicazione		A partire da +5 °C fino a +35 °C, notti prive di gelo
Conservazione		Fresco e asciutto

Confezoni:

Art.-Nr.	EAN	lunghezza	larghezza	pezzi	cartoni/bancale	peso (kg/pezzi)
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	11,5 kg
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	15,5 kg
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	11,5 kg

Made in Germany developed and produced by pro clima

Uporaba

sl EXTOSEAL® FINOC

Lepilni trak za tesnenje proti vlagi

- **Ščiti gradbene dele pred vdorom vode: deluje vodonepropustno in zaporno proti dvigajoči se vlagi**
- **Zanesljiva povezava: butilni kavčuk prodre globoko v podlago**
- **Zelo raztegljiva nosilna folija s posebej neznatnimi povratnimi silami: lepilni trak je možno fleksibilno prilagajati na podlage in vogale**
- **Lepi se tudi na mineralne podlage**

Področje uporabe Vlagotesen zaporni trak za tesnjenje pod pragovi pri lesni gradnji, za priključke lesnih plošč na gladke mineralne podlage, za medsebojno lepljenje lesnih plošč položenih pod kritino (npr. v žlotah in prehodih), kakor tudi za njihovo priključitev na sosednje gradbene dele.

Okvirni pogoji Zlepljeni deli ne smejo biti obremenjeni na nateg. Lepilne trakove je treba močno stisniti z glajenjem. Paziti je treba na zadosten prost pritisk. Vetrotesno, zrakotesno ali pred dežjem varno zlepljenje je možno doseči samo s popolnoma ravno položenimi parnimi ovirami oziroma folijami položenimi pod strešno kritino na trdno podlago (sekundarna kritina) in fasadnimi folijami. Za obdelavo morajo biti dnevne in nočne temperature >5 °C. V primeru, da začetno lepljenje ni zadovoljivo, je možno trak na sivi strani, butilni kavčuk, natopiti s topilom (npr. beli špirit). Topilo poviša lepilno sposobnost butilnega kavčuka pri nizkih temperaturah. Trak deluje pod vplivom toplote tako, da se samodejno zvari in zatesni.

Podlage Pred zlepljenjem je treba podlage pomesti z metlo oziroma obrisati s krpo. Na pomrznjenih podlagah lepljenja ni možno izvesti. Na materialih, ki se bodo zlepili, ne smejo biti prisotne nobene za lepljenje odbojne snovi (npr. maščobe ali silikoni). Podlage morajo biti zadostno nosilne. Trajno zlepljenje bo doseženo na trdih lesnih ploščah (iverna plošča, OSB plošča ter BFU, MDF in lesno vlaknenih ploščah položenih pod kritino). Pri lesno vlaknenih ploščah položenih pod kritino je potrebna predhodna obdelava s TESCON PRIMER RP temeljnim premazom. Izvedba priključkov je možna, po predhodni obdelavi s temeljnim premazom, tudi na gladke mineralne podlage. Najboljši rezultati za varnost konstrukcije bodo doseženi na visoko kakovostnih podlagah. Primernost podlage je treba preizkusiti na lastno odgovornost oziroma so priporočljive izvedbe testnih zlepljenj.

Tehnični–Hotline
SI Vinzenz Harrer GmbH +43 (0) 31 27 - 20 945, +43 (0) 31 27 - 20 945-23, office@harrer.at

Tehnični podatki:

Lastnost	Pravilnik	Vrednost
Nosilec		Aztezljiva PE nosilna folija
Material		Butilni kavčuk
Ločilni sloj		Silikonizirana PE-folija
Barva		Butilni kavčuk: siva, Folija: zelena
Površinska teža	DIN EN 1849-2	Env. 1,9 kg/m²
Debelina	DIN EN 1849-2	Env. 1,0 mm
Temperaturna obstojnost		Trajno -20 °C do +80 °C
Temperatura obdelave		Od +5 °C do 35 °C, noči brez zmrzali
Skladiščenje		Na hladnem in suhem

Dobavne Oblike:

Člen Nr.	EAN	Dolžina	Sirina	EN	Kartonov/paleto	teža (kg/EN)
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	11,5 kg
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	15,5 kg
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	11,5 kg

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

2013-08 M1470 V4 R1

MOLL bauökologische Produkte GmbH • Rheintalstraße 35 - 43 • 68723 Schwetzingen • Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 • Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21 • eMail: info@proclima.com

pro clima®